

TOLLENS

MADERA

Art.8505

PROTECTOR EXPOSICIÓN EXTREMA



DESCRIPCIÓN

Protector a poro abierto (no forma película) de alto contenido en sólidos que proporciona una gran durabilidad en el exterior. El filtro de doble espectro proporciona una eficaz resistencia a los efectos del sol. Repele el agua y deja respirar a la madera. Contiene conservante antimoho para la protección superficial de la película.

APLICACIONES

En exteriores en cualquier clima y condiciones. Para la protección y decoración de maderas al exterior, donde se requieran las máximas prestaciones de durabilidad.

Por sus específicas propiedades es especialmente adecuado para ser aplicado sobre maderas blandas, empleadas en carpintería de armar como vigas, cerchas, estructuras, casas de madera.

PROPIEDADES

- Impregnante. Microporoso
- Alto contenido en sólidos.
- Protector fungicida de la película

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

Vehículo: Resinas alcídicas de altos sólidos.

Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz.

Disolvente: Disolventes Isoparafínicos.

DENSIDAD

0,90 ± 0,05 Kg/L (según color)

VISCOSIDAD

COPA FORD 4: 55 ± 5"

CONTENIDOS EN SÓLIDOS

64 ± 2 %

RENDIMIENTO TEÓRICO

8-10 m²/L/mano (aproximado y según soporte).

SECADO

8-10 horas. El tiempo de secado es orientativo, ya que depende mucho de la dureza de la madera y el grado de humedad ambiente, recomendamos verificarlo antes de proceder a la aplicación de una nueva mano.

REPINTADO

24 horas.

COV

Cat.A/e límite 2010: 400 g/L. Cont. máx. COV: 400 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad). No aplicar sobre maderas tropicales o excesivamente resinosas ya que se puede producir problemas de secado.

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Mantenimiento maderas tratadas con poro abierto: lijar suavemente, limpiar y aplicar.

Maderas barnizadas: Eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	2 capas. El color de la superficie y tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.
HERRAMIENTAS	Brocha.
IMPRIMACIÓN	Xilodex Fondo al Disolvente (Art. 8574) para una eficaz protección frente a insectos y hongos.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar dos capas brocheando y trabajando bien el producto, en el sentido de la veta. Aplicar la primera mano y transcurridas 24 horas, lijar, eliminar el polvillo resultante y aplicar una segunda.
DILUCIÓN	Producto listo al uso.
LIMPIEZA	Disolvente para sintéticos.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Protección de fachadas de madera a poro abierto.

PRESENTACIÓN

COLORES	<p>En stock: Incoloro (003) y 7 colores Esenciales de la carta Barnices: Caoba Clásica (506), Castaño del Norte (504), Nogal del Canadá (505), Pino Nórdico (501), Roble Europeo (502), Teca de Java (503), Wengué Tropcal (507)</p> <p>Bajo pedido mínimo de 48L en formato de 4L, 40L en formato de 20L o disponibles con Colorbox Decoración en la tienda del cliente: 8 colores diferenciales de la carta Barnices y 30 colores de la Carta Tendencias</p>
TINTOMETRÍA	Colorbox Decoración Incoloro/Base TR (003)

ASPECTO	Satinado.
ENVASES	Incoloro: 4 L, 20L Colores en stock: 4 L, 20L Colores pedido mínimo: 4 L, 20L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 2 · Fecha de edición: 4/10/2021

TELÉFONO ASISTENCIA
TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.