

## MADERA

Art.8522

# BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA BRILLANTE



### DESCRIPCIÓN

Barniz al agua con resinas acrílico-uretanadas que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al impacto, al agua y a las manchas. Aspecto y tacto de madera natural, gran transparencia y secado rápido.

### APLICACIONES

Interior. Para el barnizado de suelos de madera o corcho, escaleras, barras de bar y donde se precise una elevada resistencia a la abrasión.

### PROPIEDADES

- Resistente a la abrasión
- Con poliuretano y ceras
- Repele el agua. Hidrófugo.

### CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

- EUROCLASES, EN 13501-1 – REACCIÓN AL FUEGO: Bfl-s1

### CERTIFICADOS DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SALUD

- DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, EN ISO 14025:2010 UNE-EN 15804:2012+A2(2020): DAP BARNICES Y PROTECTORES EN BASE AGUA, Nº de Registro DAP: S-P-08256. Para más información [www.environdec.com](http://www.environdec.com).
- Certificación Emisiones Aire: A+, s/n EN ISO 16000: Mínima emisión de COV en el aire interior.
- SEGURO PARA JUGUETES (EN71-3:2019): cumple con los límites de migración de ciertos elementos químicos.
- CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS VERDE, LEED Y BREEAM.



## CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:

Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Resinas acrílicas-uretanadas. <b>Disolvente:</b> Agua.
<b>DENSIDAD</b>	1,04 ± 0,03 Kg/L
<b>VISCOSIDAD</b>	COPA FORD 4: 40 ± 5"
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	31 ± 2 %
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	10-14 m <sup>2</sup> /L/mano (aproximado y según soporte).
<b>SECADO</b>	1 - 2 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente
<b>REPINTADO</b>	4 horas.
<b>COV</b>	Cat.A/i límite 2010: 140 g/L. Cont. máx. COV: 140 g/L.

## PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad).

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar. Recomendamos sellar el poro con Tapaporos al agua Tollens Xilodex.

Maderas barnizadas: En buen estado, lijar y eliminar el polvillo resultante. Comprobar previamente la compatibilidad de éste producto con el barniz antiguo. En mal estado, eliminar restos de barniz anterior acuchillando la superficie.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

## MODO DE EMPLEO

<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	2 o 3 capas en función de la porosidad del soporte y la aplicación.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Brocha, pistola, rodillo.
<b>IMPRIMACIÓN</b>	No requiere imprimación.
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar de dos a tres capas según el acabado deseado, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante. No deben transcurrir más de 24 horas entre capa y capa. Puesta en servicio en 48h.
<b>DILUCIÓN</b>	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.
<b>LIMPIEZA</b>	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

## CONSIDERACIONES

En el caso de los colores, es importante el uso de envases de una misma partida en el pintado de cada cara del paramento, para evitar diferencias de tono en la superficie. En el caso de utilizar envases de distintas partidas es conveniente aplicar una misma partida en cada mano dada al paramento o mezclar todos ellos previamente.

En su puesta en servicio, se recomienda hacer un uso moderado durante los 7-14 días posteriores a su aplicación, tiempo que tarda la pintura en alcanzar su completa reticulación

**CONSEJOS ECOLÓGICOS:** Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

## SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Renovación de suelos de madera en interior (parquet).

## PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	<p><b>En stock:</b> Incoloro (003)</p> <p><b>Bajo pedido mínimo de 48L en formato de 4L o disponibles con Colorbox Decoración en la tienda del cliente:</b> 15 colores de la carta Barnices y 30 colores de la Carta Tendencias Tollens.</p>
<b>TINTOMETRÍA</b>	<p>Colorbox Decoración</p> <p>Incoloro/Base TR (003)</p>
<b>ASPECTO</b>	<p>Brillante.</p>
<b>ENVASES</b>	<p>Incoloro: 750 ml y 4 L</p> <p>Colores pedido mínimo: 4L</p>

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 24 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

## Información de contacto

Revisión: 3 · Fecha de edición: Enero 2025

TELÉFONO ASISTENCIA  
TÉCNICA MADERA 900 103 672  
Teléfono de Servicio de Atención  
al Cliente: 901 11 88 88

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.