TOLLENS

MADERA

Art.8512

BARNIZ ALTA RESISTENCIA SATINADO

DESCRIPCIÓN

Barniz con resinas alcídicas de poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. Acabado que resalta el veteado de la madera.

APLICACIONES

Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas y ventanas en interior y exterior bajo techo.

PROPIEDADES

- Interior / Exterior cubierto
- Con poliuretano
- Flexible

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

- EUROCLASES, EN 13501-1 – REACCIÓN AL FUEGO: B-s1, d0

CERTIFICADOS DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SALUD

- DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, EN ISO 14025:2010 UNE-EN 15804:2012+A2(2020): DAP BARNICES Y PROTECTORES EN BASE DISOLVENTE, Nº de Registro DAP: S-P-08257. Para más información www.environdec.com.

- CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS VERDE, LEED Y BREEAM.

CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:

Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.

TOLLENS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	**Vehículo:** Resinas alquídicas uretanadas **Pigmentos:** Micropigmentos transparentes sólidos a la luz. **Disolvente:** Hidrocarburos alifáticos.
DENSIDAD	0,93 ± 0,05 Kg/L
VISCOSIDAD	COPA FORD 4: 120 ± 10”
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	60 ± 2 %
RENDIMIENTO TEÓRICO	14-16 m²/L/mano (aproximado y según soporte).
SECADO	5-6 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente
REPINTADO	12-24 horas.
COV	Cat.A/e límite 2010: 400 g/L. Cont. máx. COV: 400 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad).

No aplicar sobre maderas tropicales o excesivamente resinosas, ya que puede afectar al secado del producto.

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar. Eliminar resinas con símil aguarrás.

Maderas barnizadas: Eliminar restos de barniz suelto y desconchado decapando y/o lijando en sentido de la veta. Si se desea resaltar la veta, eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO	
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	2 capas. El color de la superficie y tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.
HERRAMIENTAS	Brocha, pistola, rodillo.
IMPRIMACIÓN	Xilodex Fondo al Disolvente (Art. 8574) para una eficaz protección frente a insectos y hongos.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar las capas de barniz, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante.
DILUCIÓN	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con disolvente sintético hasta conseguir la viscosidad adecuada.
LIMPIEZA	Disolvente para sintéticos.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse. Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

TOLLENS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Barnizado de carpintería de madera al disolvente en interior y exterior cubierto.

PRESENTACIÓN

COLORES	- **En stock:** Incoloro (003) y 7 colores Esenciales de la carta Barnices: Caoba Clásica (506), Castaño del Norte (504), Nogal del Canadá (505), Pino Nórdico (501), Roble Europeo (502), Teca de Java (503), Wengué Tropcal (507) - **Bajo pedido mínimo de 48L en formato de 4L o disponibles con Colorbox Decoración en la tienda del cliente**: 8 colores diferenciales de la carta Barnices y 30 colores de la Carta Tendencias:
TINTOMETRÍA	Colorbox Decoración Incoloro/Base TR (003)
ASPECTO	Satinado.
ENVASES	Incoloro: 250 ml, 750 ml y 4 L. Formato 250 ml no tintométrico. Colores en stock: 750 ml y 4 L. Colores pedido mínimo: 4L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35ºC). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 36 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 2 · Fecha de edición: Enero 2025

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.