

# TOLLENS

MADERA

Art.8541

## BARNIZ MARINO BRILLANTE



### DESCRIPCIÓN

Barniz con resinas alquídicas y filtros ultravioletas que proporciona una gran dureza y resistencia a condiciones ambientales de gran humedad y sometidas a los efectos del sol y al desgaste. Gran retención del brillo.

### APLICACIONES

Exterior. Para elementos de madera en zonas costeras o próximas a ríos o zonas muy húmedas, embarcaciones.

### PROPIEDADES

- Resistente a la humedad y al salitre.
- Resistente a los rayos UV.
- Gran elasticidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### COMPOSICIÓN

**Vehículo:** Resinas alquídicas.

**Pigmentos:** Pigmentos sólidos a la luz.

**Disolvente:** Hidrocarburos alifáticos.

#### DENSIDAD

0,93 ± 0,02 Kg/L (según color)

#### VISCOSIDAD

58 ± 2 KU

#### CONTENIDOS EN SÓLIDOS

65 ± 2 %

#### RENDIMIENTO TEÓRICO

14-16 m<sup>2</sup>/L/mano (aproximado y según soporte).

#### SECADO

7-9 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente

#### REPINTADO

24 horas.

#### COV

Cat.A/e límite 2010: 400 g/L. Cont. máx. COV: 400 g/L.

## PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad). No aplicar sobre maderas tropicales o excesivamente resinosas ya que se puede producir problemas de secado.

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar. Eliminar resinas con simil aguarrás.

Maderas barnizadas: Eliminar restos de barniz suelto y desconchado decapando y/o lijando en sentido de la veta. Si se desea resaltar la veta, eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

## MODO DE EMPLEO

<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	2 o 3 capas en función de la porosidad del soporte y la aplicación.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Brocha, pistola, rodillo.
<b>IMPRIMACIÓN</b>	Xilodex Fondo al Disolvente (Art. 8574 ) para una eficaz protección frente a insectos y hongos.
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar las capas de barniz, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante.
<b>DILUCIÓN</b>	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con disolvente sintético hasta conseguir la viscosidad adecuada.
<b>LIMPIEZA</b>	Disolvente para sintéticos.

## CONSIDERACIONES

### CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

## SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Barnizado de madera en exterior.

## PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	<b>En stock:</b> Incoloro (003) y 7 colores Esenciales de la carta Barnices: Caoba Clásica (506), Castaño del Norte (504), Nogal del Canadá (505), Pino Nórdico (501), Roble Europeo (502), Teca de Java (503), Wengué Tropcal (507) <b>Bajo pedido mínimo de 48L en formato de 4L o disponibles con Colorbox Decoración en la tienda del cliente:</b> 8 colores diferenciales de la carta Barnices y 30 colores de la Carta Tendencias
<b>TINTOMETRÍA</b>	Colorbox Decoración Incoloro/Base TR (003)
<b>ASPECTO</b>	Brillante.

## ENVASES

Incoloro: 0.75ml, 4 L  
Colores en stock: 0.75ml, 4 L  
Colores pedido mínimo: 4 L

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.  
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.  
24 meses en envase original cerrado.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

## Información de contacto

TELÉFONO ASISTENCIA  
TÉCNICA MADERA 900 103 672  
Teléfono de Servicio de Atención  
al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 1 · Fecha de edición: 4/10/2021

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.