

MADERA

Art.8592

TAPAPOROS AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Selladora del poro de la madera al agua que permite prepararla antes del barnizado. Regula la absorción de las capas posteriores de barniz, por lo que permite unificar el acabado y optimiza el consumo de producto. De fácil lijado y secado rápido, es compatible con los barnices de la línea Tollens Xilodex. No altera el color de la madera.

APLICACIONES

Interior.
Para el sellado de superficies porosas en carpintería, suelos de madera y bricolaje.

PROPIEDADES

- Sella el poro
- Para acabados de calidad
- Fácil de lijar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo: Resinas acrílicas. Disolvente: Agua.
DENSIDAD	1,02 ± 0,03 Kg/L
VISCOSIDAD	54 ± 4 KU
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	29 ± 2 %
RENDIMIENTO TEÓRICO	8-10 m ² /L/mano (aproximado y según soporte).
SECADO	30 minutos. Según espesor aplicado y temperatura ambiente
REPINTADO	3 horas.
COV	Cat.A/e límite 2010: 130 g/L. Cont. máx. COV: 130 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad). Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar. Eliminar resinas con símil aguarrás.

Maderas barnizadas: Eliminar completamente restos de barniz, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	1 o 2 capas en función de la absorción del soporte y el acabado.
HERRAMIENTAS	Brocha, pistola.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar una mano, dejar secar 3 horas y lijar la superficie. Eliminar el polvillo resultante. Aplicar una segunda si la madera presenta zonas irregulares.
DILUCIÓN	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Esmaltado de puertas y carpintería de madera – interior y exterior. Barnizado al agua de carpintería de madera - interior.
Renovación de suelos de madera en interior (parquet).

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro.
ASPECTO	Mate.
ENVASES	750 ml

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

TELÉFONO ASISTENCIA
TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.