

TOLLENS

ESMALTE DIRECTO AL METAL

Art.8702

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Spray



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación sintética antioxidante de secado rápido que se aplica como protección previa al esmalte en superficies de hierro expuestas a la intemperie. Indicada como capa de imprimación en sistemas de pintura en aerosol y para cualquier elemento de hierro en exterior o interior.	Indicada como capa de imprimación en sistemas de pintura en aerosol y para cualquier elemento de hierro en exterior o interior.

PROPIEDADES

- Excepcional adherencia
- Excelente protección contra la corrosión
- Su secado extra rápido permite el manipulado casi inmediato de los elementos pintados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo: Acrílico. Pigmentos: Pigmentos sólidos a la luz. Disolvente: Disolventes aromáticos y acetato de etilo.
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	48 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	1 m ² para un envase de 200 mL.
SECADO	Tacto: 10 minutos. Total: 30 minutos. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente.
REPINTADO	Después de 10 minutos.
COV	No sujeto a la directiva de COV.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas y exentas de grasa, polvo y óxido suelto.

Superficies nuevas: Lijar con cepillo de púas o lija de grano duro y eliminar la grasa y la suciedad con agua y jabón o disolvente. Preferiblemente secar con papel absorbente. Superficies ya pintadas: Si está mal adherida, eliminar la pintura con lija y limpiar el polvo resultante. Si la pintura está en buen estado, aplicar directamente el producto. Para el resto de superficies, consultar al departamento técnico de Cromology.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 8 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	Aplicar en capas finas mediante pasadas cruzadas en vertical y horizontal. Siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Aplicar en capas finas mediante pasadas cruzadas en vertical y horizontal, con el envase en posición vertical y a una distancia aproximada de 25 cm de la superficie. Siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Repintar a los 10 minutos con la misma pintura. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Solicite fichas de seguridad.
LIMPIEZA	Disolvente Poliuretano

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

PRESENTACIÓN

COLORES	Blanco y gris.
ASPECTO	Mate.
ENVASES	Aerosol 200 ml.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.